

ダイワハイボードS

(硬質木毛セメント板)

屋根耐火30分 FP030RF-1065-2(1)、1084他

■性能アップ

従来の木毛セメント板より強度等グレードアップした製品です。

■金属材の多品種化に対応する認可を取得しました。

■表面葺材料

アルミニウム合金板・鋼板・ステンレス鋼板・銅合金板・チタン板



■製品規格

厚さ	許容差mm	幅×長さ	許容差	かさ密度	曲げ破壊荷重N
20mm	+1 -2	910×1820	+1 -2	1.0以上	1,300N以上
25mm	+1 -2	910×1820			1,800N以上
30mm	+1 -2	910×1820			2,000N以上

販売会社



大和建材工業株式会社

製造会社

興亜不燃板工業株式会社

・ 株式会社栄進工業

愛知県愛西市西保町南川原98番地
TEL.0567(28)4940 FAX.0567(24)3101
URL. <http://www.daiwa-kenzai.co.jp>

ダイワハイボード中質

屋根耐火用

中質木毛セメント板20~50mmの特長・性能

- 屋根耐火30分 めっき鋼板 [FP030RF-1084]
アルミニウム板 [FP030RF-1082]
ステンレス板 [FP030RF-1086]

- 性能アップ
従来の木毛セメント板より強度等グレードアップした製品です。

- 金属材の多品種化に対応する認可を取得しました。

種類	厚さ (mm)	かさ密度	曲げ破壊荷重 (N)	たわみ量 (mm)	難燃性
中質木毛セメント板	20	0.7以上 1.0未満	700以上	7以下	難燃2級 以上 又は 発燃性2級 以上
	25		1000以上	6以下	
	30		1300以上	5以下	
	40		2000以上	4以下	
	50		2400以上	3以下	

天然資源のリサイクル

環境を考える商品 —— ダイワハイボード

当社は50年にわたり木毛セメント板の製造をしてきた技術を生かし、
国産間伐材・端材等も活用したできるだけ安価で
屋根耐火用中質木毛セメント板を開発致しました。

※屋根裏打斷熱材は、別番号で認定取得しています。ご不明な点は、お問い合わせください。



<販売会社> 大和建材工業株式会社
<製造会社> 興亜不燃板工業株式会社

愛知県愛西市西保町南川原98番地
TEL 0567-28-4940 FAX 0567-24-3101
千葉県長生郡長柄町山根1985-1
TEL 0475-35-5000 FAX 0475-35-4702